

Ürün:

PET/PA/EVOH/PP KOLAY AÇILIR ANTİFOGLU ÜST FİLM**ÜRETİM METODU**

Koekstrüzyon ve Laminasyon

FİLM YAPISI

PET/PA/EVOH/PP



2 :dış kat / PET laminasyon katmanı

1 :iç kat /ısıt yapışmaya uygun coekstrüzyon katmanı

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	değer	birim	YÖNTEM	TOLERANS
En		mm	genel /Aksedef Metodu	± 0,5
Kalınlık		mic.	genel /Aksedef Metodu	± 5
Rulo İç Çap	76	mm	genel /Aksedef Metodu	± 0,1
Maksimum Bobin Ağırlığı		kg	genel /Aksedef Metodu	± 0,5

BASKILI

☐

BASKISIZ

☐

TEKNİK ÖZELLİKLER	YÖNTEM	TOLERANS
Oksijen Geçirgenliği	ASTM D-3985 Analiz Koşulu :230C	± %1
Su Buharı Geçirgenliği	ASTM-F 1249	± %1
Karbondiyoksit Geçirgenliği (CO ²)	ASTM-F 1249	± %5
Yüzey Gerilimi	Solüsyon Kontrolü	±2
Pastorizasyon	240 DAKİKA	
Otoklav	30 DAKİKA	

ANTİFOG	İÇERİR
---------	--------

ISIL YAPIŞMA ÖZELLİKLERİ	
Uygulama Yüzeyi	Polipropilen (PP) Yüzeye Yapışmaya Uygundur. PP yüzeyden kolayca soyulur.
Yapışma Sıcaklığı	155 C ⁰ otomatik paketlenme referanstır.
Yapışma Süresi	2 sn. otomatik paketlenme referanstır.

AK SEDEF PLASTİK
SAN VE TİC LTD ŞTİ.İbrikdere Mah. 13. Sok
No:2 uzuntarla /Kartepe /KOCAELİwww.aksedefplastik.com.tr
info@aksedefplastik.com.tr