

Ürün:

PET/PA/EVOH/PP ANTİFOGLU ÜST FİLM**ÜRETİM METODU**

Koekstrüzyon ve Laminasyon

FİLM YAPISI

PET/PA/EVOH/PP



2 :dış kat / PET laminasyon katmanı

1 :iç kat /ısıl yapışmaya uygun coekstrüzyon katmanı

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	değer	birim	YÖNTEM	TOLERANS
En		mm	genel /Aksedef Metodu	± 0,5
Kalınlık		mic.	genel /Aksedef Metodu	± 5
Rulo İç Çap	76	mm	genel /Aksedef Metodu	± 0,1
Maksimum Bobin Ağırlığı		kg	genel /Aksedef Metodu	± 0,5

BASKILI

☐

BASKISIZ

☐

TEKNİK ÖZELLİKLER				YÖNTEM	TOLERANS
Oksijen Geçirgenliği	<1,5	ml/m2.d.bar		ASTM D-3985 Analiz Koşulu :230C	<u>±</u> %1
Su Buharı Geçirgenliği	<1,5	g/m2 . d		ASTM-F 1249	<u>±</u> %1
Karbondioksit Geçirgenliği (CO ²)	<15	ml/m2.d.bar		ASTM-F 1249	<u>±</u> %5
Yüzey Gerilimi	54	dyne/cm		Solüsyon Kontrolü	<u>±2</u>
Pastorizasyon	105	C ⁰	MAX	240 DAKİKA	
Otoklav	140	C ⁰	MAX	30 DAKİKA	

Antifog	İÇERİR
---------	--------

ISIL YAPIŞMA ÖZELLİKLERİ	
Uygulama Yüzeyi	Polipropilen (PP) Yüzeye Yapışmaya Uygundur.
Yapışma Sıcaklığı	165 C ⁰ otomatik paketlenme referanstır.
Yapışma Süresi	4-5 sn. otomatik paketlenme referanstır.

AK SEDEF PLASTİK
SAN VE TİC LTD ŞTİ.İbrikdere Mah. 13. Sok
No:2 uzuntarla /Kartepe /KOCAELİwww.aksedefplastik.com.tr
info@aksedefplastik.com.tr