

Ürün:

PET/CPP OTOMATİK PAKETLEME FOLYOSU**ÜRETİM METODU**

Koekstrüzyon ve Laminasyon

FİLM YAPISI

PET/PP



2 :dış kat / PET laminasyon katmanı

1 :iç kat /ısıl yapışmaya uygun coekstrüzyon katmanı

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	değer	birim	YÖNTEM	TOLERANS
En		mm	genel /Aksedef Metodu	$\pm 0,5$
Kalınlık		mic.	genel /Aksedef Metodu	± 5
Rulo İç Çap	76	mm	genel /Aksedef Metodu	$\pm 0,1$
Maksimum Bobin Ağırlığı		kg	genel /Aksedef Metodu	$\pm 0,5$

BASKILI

☐

BASKISIZ

☐

TEKNİK ÖZELLİKLER		YÖNTEM	TOLERANS
Oksijen Geçirgenliği	180 ml/m ² .d.bar	ASTM D-3985 Analiz Koşulu :230C	$\pm \%1$
Su Buharı Geçirgenliği	<15 g/m ² . d	ASTM-F 1249	$\pm \%1$
Yüzey Gerilimi	54 dyne/cm	Solüsyon Kontrolü	± 2

Antifog	İÇERMEZ
---------	---------

ISIL YAPIŞMA ÖZELLİKLERİ			
Uygulama Yüzeyi	A-A Yapışmaya Uygundur.		
Yapışma Sıcaklığı	165	C ⁰	otomatik paketlenme referanstır.
Yapışma Süresi	4-5	sn.	otomatik paketlenme referanstır.

AK SEDEF PLASTİK
SAN VE TİC LTD ŞTİ.İbrikdere Mah. 13. Sok
No:2 uzuntarla /Kartepe /KOCAELİwww.aksedefplastik.com.tr
info@aksedefplastik.com.tr