

Ürün:

PET/PA/EVOH/PE KOLAY AÇILIR ANTİFOGLU ÜST FİLM**ÜRETİM METODU**

Koekstrüzyon ve Laminasyon

FİLM YAPISI

PET/PA/EVOH/PE



2 :dış kat / PET laminasyon katmanı

1 :iç kat /ısıl yapışmaya uygun coekstrüzyon katmanı

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	değer	birim	YÖNTEM	TOLERANS
En		mm	genel /Aksedef Metodu	± 0,5
Kalınlık		mic.	genel /Aksedef Metodu	± 5
Rulo İç Çap	76	mm	genel /Aksedef Metodu	± 0,1
Maksimum Bobin Ağırlığı		kg	genel /Aksedef Metodu	± 0,5

BASKILI

☐

BASKISIZ

☐

TEKNİK ÖZELLİKLER			YÖNTEM	TOLERANS
Oksijen Geçirgenliği	<1,5	ml/m2.d.bar	ASTM D-3985 Analiz Koşulu :230C	± %1
Su Buharı Geçirgenliği	<1,5	g/m2 . d	ASTM-F 1249	± %1
Karbondioksit Geçirgenliği (CO ²)	<15	ml/m2.d.bar	ASTM-F 1249	± %5
Yüzey Gerilimi	54	dyne/cm	Solüsyon Kontrolü	±2

Antifog	İÇERİR
---------	--------

ISIL YAPIŞMA ÖZELLİKLERİ				
Uygulama Yüzeyi	Polietilen (PE) Yüzeye Yapışmaya Uygundur. PE yüzeyden kolayca soyulur.			
Yapışma Sıcaklığı	160	C ⁰	otomatik paketlenme	referanstır.
Yapışma Süresi	3	sn.	otomatik paketlenme	referanstır.

AK SEDEF PLASTİK
SAN VE TİC LTD ŞTİ.İbrikdere Mah. 13. Sok
No:2 uzuntarla /Kartepe /KOCAELİwww.aksedefplastik.com.tr
info@aksedefplastik.com.tr