

Ürün:

**PET/PA/EVOH/PP ANTİFOGLU ÜST FİLM****ÜRETİM METODU**

Koekstrüzyon ve Laminasyon

**FİLM YAPISI**

PET/PA/EVOH/PP



2 :dış kat / PET laminasyon katmanı

1 :iç kat /ısıt yapışmaya uygun coekstrüzyon katmanı

| FİZİKSEL ÖZELLİKLER     | değer | birim | YÖNTEM                | TOLERANS |
|-------------------------|-------|-------|-----------------------|----------|
| En                      |       | mm    | genel /Aksedef Metodu | ± 0,5    |
| Kalınlık                |       | mic.  | genel /Aksedef Metodu | ± 5      |
| Rulo İç Çap             | 76    | mm    | genel /Aksedef Metodu | ± 0,1    |
| Maksimum Bobin Ağırlığı |       | kg    | genel /Aksedef Metodu | ± 0,5    |

BASKILI

☐

BASKISIZ

☐

| TEKNİK ÖZELLİKLER                             |      |             | YÖNTEM                          | TOLERANS |
|-----------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------|----------|
| Oksijen Geçirgenliği                          | <1,5 | ml/m2.d.bar | ASTM D-3985 Analiz Koşulu :230C | ± %1     |
| Su Buharı Geçirgenliği                        | <1,5 | g/m2 . d    | ASTM-F 1249                     | ± %1     |
| Karbondioksit Geçirgenliği (CO <sup>2</sup> ) | <15  | ml/m2.d.bar | ASTM-F 1249                     | ± %5     |
| Yüzey Gerilimi                                | 54   | dyne/cm     | Solüsyon Kontrolü               | ±2       |

|         |        |
|---------|--------|
| Antifog | İÇERİR |
|---------|--------|

| ISIL YAPIŞMA ÖZELLİKLERİ |                                              |                |                     |              |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| Uygulama Yüzeyi          | Polipropilen (PP) Yüzeye Yapışmaya Uygundur. |                |                     |              |
| Yapışma Sıcaklığı        | 165                                          | C <sup>0</sup> | otomatik paketlenme | referanstır. |
| Yapışma Süresi           | 4-5                                          | sn.            | otomatik paketlenme | referanstır. |

AK SEDEF PLASTİK  
SAN VE TİC LTD ŞTİ.İbrikdere Mah. 13. Sok  
No:2 uzuntarla /Kartepe /KOCAELİwww.aksedefplastik.com.tr  
info@aksedefplastik.com.tr