

Ürün:

**PET/PA/PP KOLAY AÇILIR ÜST FİLM****ÜRETİM METODU**

Koekstrüzyon ve Laminasyon

**FİLM YAPISI**

PET/PA/PP



2 :dış kat / PET laminasyon katmanı

1 :iç kat /ısıt yapışmaya uygun coekstrüzyon katmanı

| FİZİKSEL ÖZELLİKLER     | değer | birim | YÖNTEM                | TOLERANS  |
|-------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| En                      |       | mm    | genel /Aksedef Metodu | $\pm 0,5$ |
| Kalınlık                |       | mic.  | genel /Aksedef Metodu | $\pm 5$   |
| Rulo İç Çap             | 76    | mm    | genel /Aksedef Metodu | $\pm 0,1$ |
| Maksimum Bobin Ağırlığı |       | kg    | genel /Aksedef Metodu | $\pm 0,5$ |

BASKILI

☐

BASKISIZ

☐

| TEKNİK ÖZELLİKLER          |                  | YÖNTEM                          | TOLERANS  |
|----------------------------|------------------|---------------------------------|-----------|
| Oksijen Geçirgenliği       | 55 ml/m2.d.bar   | ASTM D-3985 Analiz Koşulu :230C | $\pm \%1$ |
| Su Buharı Geçirgenliği     | <15 g/m2 . d     | ASTM-F 1249                     | $\pm \%1$ |
| Karbondioksit Geçirgenliği | >150 ml/m2.d.bar | ASTM-F 1249                     | $\pm \%5$ |
| Yüzey Gerilimi             | <550 dyne/cm     | Solüsyon Kontrolü               | $\pm 2$   |

|         |         |
|---------|---------|
| Antifog | İÇERMEZ |
|---------|---------|

| ISIL YAPIŞMA ÖZELLİKLERİ |                                                                           |                     |              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Uygulama Yüzeyi          | Polipropilen (PP) Yüzeye Yapışmaya Uygundur. PP yüzeyden kolayca soyulur. |                     |              |
| Yapışma Sıcaklığı        | 155 C <sup>0</sup>                                                        | otomatik paketlenme | referanstır. |
| Yapışma Süresi           | 2 sn.                                                                     | otomatik paketlenme | referanstır. |

AK SEDEF PLASTİK  
SAN VE TİC LTD ŞTİ.İbrikdere Mah. 13. Sok  
No:2 uzuntarla /Kartepe /KOCAELİwww.aksedefplastik.com.tr  
info@aksedefplastik.com.tr