

Standart PET//EVOH/PE Antifoglu Üst Film

TEKNİK AÇIKLAMA 1: Polietilen (PE) YüzeYE Yapışmaya UygunDUR.

TEKNİK AÇIKLAMA2:İçerisinde bulunan Antifog katkısı paketleme sonrasında film yüzeyinde

DAMLACIK OLUŞUMUNU ENGELLER.

TEKNİK VERİLER	BİRİM	DEĞER	TEST METODU
Ortalama Kalınlık	MİCRON	62	<u>ölçülen değer</u>
Ağırlık (M ²)	GR.	68	<u>ölçülen değer</u>

Mekanik Değerleri

Referans kullanım değerlerini verir.

Kaynak Isısı	° C	145-155	<u>ölçülen değer</u>
Kaynak Süresi	saniye	2-3	<u>ölçülen değer</u>
Kullanım Sıcaklığı	° C	-50 /+100	<u>ölçülen değer</u>

Gaz Geçirgenlik Değerleri

Teknik analizler için referans verir

Oksijen Geçirgenliği (O ²)	ml/ m2 . d . bar	<1,5	<u>ASTM D-3985 Analiz Koşulu :230C</u>
Karbondiyoksit Geçirgenliği (CO ²)	ml/ m2 . d . bar	<15	<u>ASTM-F 1249</u>
Su Buharı Geçirgenliği (WTR)	g / m2 . d	<1,5	<u>ASTM-F 1249</u>
Yumuşama Noktası	° C	100	<u>ölçülen değer</u>

Bu veri sayfasındaki tüm bilgiler yaklaşık değerlerdir. Ebatlanmamış film ve torbalardan elde edilmiştir. Genel prosesler için denemiştir. Yasal olarak bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Toleranslı olarak hazırlanan referans değerleridir. Bedelsiz olarak numune talep edilebilir. Testleri kendi uygulama alanlarına göre tekrarlayıp teyid etmek kullanıcının sorumluluğundadır.